

Nr. 7 – 01.07.2013 rev. 10

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer		PTM BituFlex Kombi / 1157-xxx,1172-xxx, 1165-xxx PTM BituFlex Kombi m. svejsestriber / 1204-xxx
2.	Tilsigtet anvendelse		Svejseoverpap
3.	Fabrikant		Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.
4.	System eller systemer til vurdering af konstanten af ydeevnen AVCP		2+
5.	Harmoniseret standard		EN 13707:2004 + A2:2009
6.	Notificeret organ		RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id. Nr. 0402
7.	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation EN 13707:2004+A2:2009
	Evnen til at modstå udvendig brandpåvirkning (systemafprøvning) ¹	B _{Roof} (t2)	
	Reaktion mod brand	NPD	
	Vandtæthed	Bestået 10 kPa	
	Trækstyrke længderetning, N/50 mm	540, s=20	
	Trækstyrke tværreretning, N/50 mm	510, s=5	
	Brudforlængelse længde/tværreretning, %	60, s=2 / 63, s=2	
	Rodfasthed	NPD	
	Modstand mod statisk last, A	Bestået 20 kg	
	Modstand mod dynamisk last, A,	Bestået 1250 mm	
	Sømrivestyrke længderetning, N	270, s=10	
	Sømrivestyrke tværreretning, N	300, s=10	
	Forskydningsstyrke overlæg N/50 mm	535, s=8	
	Peelstyrke overlæg N/50 mm	200, s=20	
	Kuldeflexibilitet	-21°C	
	Kuldeflexibilitet efter varmeældning	-16°C, s=1	
Varmestabilitet	125°C		
Varmestabilitet efter varmeældning	120°C, s=3		
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Nr. 7 – 01.07.2013 rev. 10

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

Note 1:

Phønix Tag Materialers tagdækningsspecifikationer klassificeret som Euroklasse B_{ROOF}(t2) i henhold til DS/EN 13501-5:

Nye tage, hvor der anvendes PTM BituFlex Kombi fra Phønix Tag Materialer:		
Tagdæknings-specifikation	Underlag	Rapport nr.
PTM BituFlex Kombi PTM DuraTæt	Brændbart og ikke brændbart underlag. Massefylde 15 kg/m ³	P60192H
PTM BituFlex Kombi PTM DuraFlex	Brændbart og ikke brændbart underlag. Massefylde 13 kg/m ³	PCA10656D
PTM BituFlex Kombi PTM DuraFlex PTM Flammespærre	Brændbart og ikke brændbart underlag. Massefylde 9,8 kg/m ³	P701437A
PTM BituFlex Kombi	Brændbart og ikke brændbart underlag. Massefylde 13 kg/m ³	PCA10656C

Renovering på eksisterende tagpapdækning og med anvendelse af ny tagpapdækning leveret af Phønix Tag Materialer i henhold til nationalt annex til TS 16459:		
Tagdæknings-specifikation	Underlag	Rapport nr.
PTM BituFlex Kombi	Eksisterende tagdækning på brændbart og ikke brændbart underlag.	PCA10369C

Vejen, den 04.11.2021



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør