PHØNIX TAG MATERIALER

Datablad

Tagshingles

DATO: 07-08-2025 / VERSION: 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Tagshingles kan lægges direkte på et plant, sømfast underlag med mindst 1:5 (11,3°) 20 cm/m taghældning.

Denne type tagmateriale er bedst egnet til ventilerede tage, såkaldte kolde tage. Sørg derfor for, at hulrummet under taget ventileres effektivt via udhænget og til rygning/tagryggen.

Shingles kan anvendes på gamle tagpaptage, forudsat at de opfylder kravene til et fungerende undertag med hensyn til planhed o. lign. Sørg også for, at tagbrædderne under det gamle tagpap er i god stand.

Ved taghældning mellem 11,3°- 26,5° skal der først udlægges et lag underpap. Ved taghældninger over 26,5° kan underpap evt. udelades. Det anbefales, at man altid anvender en underpap. Underpap lægges vandret på tagfladen.

På steder med udsat beliggenhed eller ved taghældninger over 70° skal vedhæftningen sikres med f.eks. varmluftpistol.



Produktnavn:
Tagshingles

Produktnummer:
641

PRODUKTBESKRIVELSE

Tagshingles består af en armering af glasfilt, og er coated med SBS-modificeret bitumen.

Oversiden er bestrøet med granuleret skifer, der beskytter mod uv-stråling. Undersiden består af et selvklæbende bitumenlag, som sikrer god vedhæftning mellem shingles-lagene. Shingles har det traditionelle, sekskantede mønster, og findes i farven sort.

DIMENSIONER

Tagshingles	Antal pr. pakke/enhed	Antal enheder pr. palle	Lev. kode
Sort	22	42	C

Den enkelte pakke indeholder ca. 3 m^2 og vejer ca. 27 kg.

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed	Værdi	Harmoniseret standard
Trækstyrke (bredde) Trækstyrtke (højde)	N/50 mm N/50 mm	≥ 600 ≥ 400	EN 544: 2011
Sømrivestyrke	N	≥ 100	
Brandmodstandsevne		B_{ROOF}(t2)	
Reaktion mod brand		E	
Bitumenmængde	g/m^2	≥ 1300	
Dimensioner - Bredde - Højde	mm	 1000, ± 3 317, ± 3	
UV-resistens		Bestået	
Forskydningsstyrke ved forhøjet temperatur, 90 °C	mm	≤ 2	
Vedhæftning af bestrøning	g	≤ 2,5	
Vandabsorption	%	≤ 2	

KUNDEINFORMATION

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring:
Opbevares frostfrit.

Håndtering af restprodukt:
Skal håndteres jf. kommunale retningslinjer.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Kerabit Oy
Puistokatu 25-27
08150 Lohja, Finland
Tlf: 010 851 1000
www.kerabit.fi

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen, DK
Tlf: (+45) 79 96 21 00
info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk